フィルムの熱収縮を防ぎたい

Z327 耐熱コート剤
Z327 耐熱マットコート剤

Heat resistant coating to prevent damages on film caused by heat sealing
Z327 Heat-resistant OPV (gloss / matt)

- 製袋時の熱収縮を低減
- ヒートシール可能温度領域を最大20℃拡大
- PEフィルム使用時高速製袋が可能となり生産性向上

■用途

食品パッケージなど

■物性データ

Z327耐熱コート / MDOPE(25μm) / インキ / 接着剤 / LLDPE(50μm)

トタニ技研工業株式会社様共同作成

artience × TOTANI

チャック部



コートなし　コートあり

パンチ穴開け部



コートなし　コートあり

製袋条件	・横シール170℃、縦シール190℃ ・シール時間500ms

artience