
替代复合薄膜

FLASH DRY® FL 柔触清漆
REXWIN® HC 涂布清漆

以UV 清漆替代纸包装中的塑料薄膜

- UV 清漆实现复合薄膜的装饰性和功能性
- 在线加工提高生产效率并减少塑料用量


■结构



用途：纸盒、标签、书籍封面等

目的	品名	特点
替代哑光薄膜	FDFL 柔触清漆 MC5S1	实现与哑光 PP 薄膜相当的触感 哑光效果，也可进行烫金等后加工。
替代高光薄膜	REXWIN® HC 涂布清漆	耐刮擦性优于薄膜。 适用于医疗产品包装。


FDFL 柔触清漆
哑光质感比较



哑光 PP 薄膜 光泽度：7.4	柔触清漆 光泽度：6.8

在涂布纸加黑色油墨上，以60°光泽度仪测定

REXWIN® 涂布清漆
耐刮擦性比较



通用 UV 清漆	REXWIN® 涂布清漆 HC

测试：钢丝绒摩擦 10 次

artience