水蒸気透過を防ぎたい

Z367 WV バリアコート（開発品　特許出願済）

Coatings for general-purpose film (OPP, PET, Ny, etc...) that prevent water vapor transmission

- 有機溶剤型水蒸気バリアコート剤
- フィルム基材の水蒸気バリア性を大幅に向上
- ハロゲン非含有

■用途


食品パッケージ、工業用フィルム、電子デバイス

■塗液外観



Z367-A　Z367-B

■バリア膜作製プロセス



■物性データ

構成	WVTR 40℃ 90%	HAZE %	リコート適性	耐ブロッキング
PET#25/Z367-A	1.2	3.1	△	○
OPP#30/AC/Z367-A	0.4	5.7	△	○
PET#25/Z367-B	2.8	13.9	○	○

[WVTR] 単位：g/(m² · day)
[塗布量] AC: 0.5g/m² WVコート: 2g/m²

artience