

オリバイン BPS 6074HTF

1. 特徴

2液硬化型アクリル系粘着剤です。
配合上、トルエンは使用しておりません。

2. 性状

	主剤 < BPS 6074HTF >	硬化剤 < BXX 5983TF >
外観	淡黄色透明～淡黄色不透明	無色～淡黄色透明
不揮発分	52.0 ± 1.0 %	5.0 ± 0.3 %
粘度	3000 ± 500 mPa·s	—
溶剤	酢酸エチル、n-ヘキサン	MEK、IPA

(粘度: B型 #3/12min⁻¹ at 25°C)

3. 使用方法(例)

配合 : 主剤 1Kg / 硬化剤 3.74g
塗布量 : 約 50g/m² (dry)
乾燥 : 100°C-2min 熱風オープン
熟成 : 塗工後、23°C-50%RH、7days

4. 性能

試験項目				測定値
粘着力 [N/25mm]	0°C	SUS	initial	21.6
			24hrs	21.6
		PP	initial	17.6 Z
			24hrs	14.2~19.6 Z
		PE	initial	9.1
			24hrs	11.8
	23°C-50%RH	SUS	initial	29.2 CF
			24hrs	29.9 CF
		PP	initial	22.5 PT
			24hrs	28.4 CF
		PE	initial	11.8
			24hrs	25.5 PT
保持力 [mm/70,000sec]	40°C-1Kg	SUS	0.8	
ボールタック [#]				18

* Z:ジッピング CF:凝集破壊 PT:部分転着

<試料作成条件>

配合 : BPS 6074HTF / BXX 5983TF = 100 / 0.374
 剥離紙 : ポリラミグラシン紙セパレーター
 基材 : 市販ポリエステルフィルム 50μm
 塗工 : 弊社テストコーターにて転写塗工
 塗布量 : 約 50g/m² (dry)
 乾燥 : 90°C-1min (乾燥炉長 3m)
 熟成 : 塗工後 23°C-50%RH、7days

5. 使用上の注意事項

保存方法 : 屋内にて直射日光を注意して保存
 取り扱い : 危険物につき火気厳禁
 配合 : 水分混入注意

*本資料記載データは弊社試験に基づくものでありますが、使用された場合の性能を保証するものではありません。ご使用に際しましては、ユーザー各位の使用条件で事前確認の上、ご採用いただきますようお願い申し上げます。

6. 一般試験方法

<粘着力>

試料と被着体を 30 分以上測定雰囲気下に放置してから貼り合わせ、2Kg ロールで 1 往復圧着後測定する。
測定は引っ張り試験機を用い、180 度方向へ 300mm/min の速度で引き剥がし、その強度を表示する。

試料サイズ	:	巾 25mm × 長さ 100mm
被着体	:	SUS 板、PP 板、PE 板
初期	:	圧着直後に測定する。
永久	:	圧着後、測定雰囲気内に 24 時間放置してから測定する。
測定雰囲気	:	0°C、23°C-50%RH

<保持力>

試料を 23°C-50%RH 内で被着体に貼り合わせ、2Kg ロールで 1 往復圧着する。貼着試料は測定雰囲気内で 20 分放置後荷重を掛け、落下する迄の秒数又は一定時間に於けるクリープ状態を表示する。

試料サイズ	:	巾 25mm × 長さ 100mm
貼着面積	:	巾 25mm × 長さ 25mm
被着体	:	SUS 板
測定雰囲気	:	40°C
荷重	:	1Kg

<ボールタック(J.DOW 法)>

傾斜角 30 度で助走 10cm 糊面 10cm の試料にスチールボール(1/32~32/32 インチ)を転がし、糊面の中央付近に停止するボールの径の番号を表示する。測定雰囲気は 23°C-50%RH で実施する。