


溶剤インクジェット用受像シート

ダイナカルメディア DT-J913MG

1. 特長

- ・ダイナカルメディア "DT-J913MG" は溶剤インクジェットプリンター対応の マットタイプインクジェットメディアです。
- ・壁紙等凹凸下地への密着性に優れた強粘着タイプです。
- 低VOC粘着剤を使用しており、屋内での使用に適しております。

2. 構成(製品サイズ:1370mm)



3. 物性

項目	単位	実測値	測定方法
粘着シートの厚さ	μm	130	JIS P8118
剥離ライナーの厚さ	μ m	160	J15 P8118
粘着力(180°ピール)			
対壁紙①	$N \angle 25$ mm	9. 0	JIS Z0237
対壁紙②		12. 2	
保持力	7* 1		1.0 7.00.7
対 SUS 40℃1kg1 時間	ス゛レ mm	0. 2	JIS Z0237
破断強度	N / 25mm	縦 30	JIS K6732
	IN / ZOIIIII	横 25	J15 K6/32
伸率	0/	縦 150	1.10 1/0.700
	%	横 140	JIS K6732
降伏値	N. /25	縦 25	1.10 1/0.700
	$N \angle 25$ mm	横 20	JIS K6732
適合プリンター	ローランド XJ、XC、SJ、SC、SPシリーズ		
	ミマキ JV-3シリーズ		

※壁紙(1サンゲッ SP-2319、壁紙(2サンゲッ SP-2335

注意) 上表データは実測値であり、保証値ではありません。目安としてお考えください。

壁紙や下地の種類によっては粘着力が十分に得られない可能性がありますので事前にご確認ください。 ラミネートフィルムを貼り合せてのご使用を推奨致します。

取扱方法に関しては、製品に同梱されている取扱説明書をよくお読みください。

本製品は工業用に作られております。食品関連、医療関連の用途には使用しないでください。